



231520112111



检 验 报 告

Test Report

No:JWTFZ20240794

样 品 名 称: 春季校服上衣

型 号 规 格: 175

委 托 单 位: 山东省济南第十一中学

检 验 类 别: 委托检验



济南市产品质量检验院

Jinan Institute of Product Quality Inspection



扫描全能王 创建

济南市产品质量检验院
检验报告

共3页 第1页

样品名称*		春季校服上衣	商标*	/
型号规格*		175	检验类别	委托检验
委托单位	名称	山东省济南第十一中学	联系电话	13606415763
	地址	济南市天桥区堤口路131号	邮政编码	250000
生产企业*		济南利学益彩制衣有限公司	质量等级*	合格品
经销单位		/	样本数量	1套
送/抽样地点		业务管理部	抽样基数	/
送/抽样日期		20240902	生产日期*	/
送/抽样人		仇勇刚	出厂编号*	/
样品特性和状态		样品完好	样品编号	W019275
检验环境条件		符合标准要求	检验日期	20240903~20240905
检验依据		GB/T 31888-2015 中小學生校服 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 (B类)		
检验结论		所检项目合格		
备注		1、本报告含封面及封二，符号“/”表示该项无内容； 2、检验结果仅适用于收到的样品； 3、带“*”为委托方提供信息； 4、检验地址：济南市高新区龙奥北路1311号。		

批准：牛兴华

审核：李冉

主检：唐旭东

日期：20240920

日期：20240920

日期：20240920



济南市产品质量检验院

检验报告附页


共3页 第2页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	纤维含量(结合公定回潮率, %)		/	/	聚酯纤维95.6 氨纶4.4	/
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		/	4.0~8.5	7.2	合格
4	异味		/	无异味	无异味	合格
5	可分解 致癌芳 香胺染 料	邻氨基偶氮甲苯 [97-56-3]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺 [99-55-8]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯 胺[137-17-7]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯 [95-80-7]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲 醚[615-05-4]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺 [95-68-1]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2-甲氧基-5-甲基 苯胺[120-71-8]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二氯联苯 胺[91-94-1]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯 甲烷[838-88-0]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基联 苯胺[119-93-7]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲氧基 联苯胺[119-90- 4]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二 苯甲烷[101-77- 9]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二 苯硫醚[139-65- 1]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二 苯醚[101-80-4]	mg/kg	≤20	未检出	合格





231520112111



检 验 报 告

Test Report

No:JWTFZ20240793

样 品 名 称: 夏季学生服

型 号 规 格: 175

委 托 单 位: 山东省济南第十一中学

检 验 类 别: 委托检验



济南市产品质量检验院

Jinan Institute of Product Quality Inspection



扫描全能王 创建

济南市产品质量检验院
检验报告

共4页 第1页

样品名称*		夏季学生服	商标*	/
型号规格*		175	检验类别	委托检验
委托单位	名称	山东省济南第十一中学	联系电话	13606415763
	地址	济南市天桥区堤口路131号	邮政编码	250000
生产企业*		济南利学益彩制衣有限公司	质量等级*	合格品
经销单位		/	样本数量	1套
送/抽样地点		业务管理部	抽样基数	/
送/抽样日期		20240902	生产日期*	/
送/抽样人		仇勇刚	出厂编号*	/
样品特性和状态		样品完好	样品编号	W019274
检验环境条件		符合标准要求	检验日期	20240903~20240905
检验依据		GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 (B类)		
检验结论		所检项目合格		
备注		1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容; 2、检验结果仅适用于收到的样品; 3、带“*”为委托方提供信息; 4、检验地址: 济南市高新区龙奥北路1311号。		

批准:

牛兴华

审核:

李冉

主检:

李冉

日期: 20240920

日期: 20240920

日期: 20240920



扫描全能王 创建

济南市产品质量检验院

检验报告附页

共4页 第2页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	纤维含量（结合公定回潮率，%）		/	上衣： 棉60±5 聚酯纤维40±5 裤子： 棉35±5 聚酯纤维65±5	上衣： 棉64.0 聚酯纤维36.0 裤子： 棉34.4 聚酯纤维65.6	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	上衣：未检出 裤子：未检出	合格
3	pH值		/	4.0~8.5	上衣：7.0 裤子：7.2	合格
4	异味		/	无异味	无异味	合格
5	耐酸汗渍色牢度（级）	变色	/	≥3-4	裤子：4-5	合格
		沾色	/	≥3-4	裤子：4-5	合格
6	耐碱汗渍色牢度（级）	变色	/	≥3-4	裤子：4-5	合格
		沾色	/	≥3-4	裤子：4-5	合格
7	耐水色牢度（级）	变色	/	≥3-4	裤子：4-5	合格
		沾色	/	≥3-4	裤子：4-5	合格
8	耐干摩擦色牢度（级）		/	≥3-4	裤子：4-5	合格
9	耐湿摩擦色牢度（级）		/	≥3	裤子：4	合格
10	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基偶氮甲苯[97-56-3]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺[99-55-8]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4,5-三甲基苯胺[137-17-7]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯[95-80-7]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲醚[615-05-4]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺[95-68-1]	mg/kg	≤20	未检出	合格



扫描全能王 创建

济南市产品质量检验院

检验报告附页

共4页 第3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
10	2-甲氧基-5-甲基苯胺[120-71-8]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二氯联苯胺[91-94-1]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷[838-88-0]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲基联苯胺[119-93-7]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	3,3'-二甲氧基联苯胺[119-90-4]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯甲烷[101-77-9]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯硫醚[139-65-1]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-二氨基二苯醚[101-80-4]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)[101-14-4]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氨基偶氮苯[60-09-3]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氨基联苯[92-67-1]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	对氯苯胺[106-47-8]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺[92-87-5]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻氨基苯甲醚[90-04-0]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	邻甲苯胺[95-53-4]	mg/kg	≤20	未检出	合格
	2,6-二甲基苯胺[87-62-7]	mg/kg	≤20	未检出	合格

可分解
致癌芳
香胺染
料

扫描全能王 创建

济南市产品质量检验院
检验报告 质量 检验 院

共4页 第4页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
10	可分解 致癌芳 香胺染 料	4-氯-邻甲苯胺 [95-69-2]	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2-萘胺[91-59-8]	mg/kg	≤20	未检出	合格
甲醛含量<20mg/kg, 报告“未检出”； 可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg； 纤维含量：按FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007、FZ/T 01144-2018(方法B) 检验 甲醛含量：按GB/T 2912.1-2009检验 pH值：按GB/T 7573-2009检验 异味：按GB 18401-2010检验 耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度：按GB/T 3922-2013检验 耐水色牢度：按GB/T 5713-2013检验 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度：按GB/T 3920-2008检验 可分解致癌芳香胺染料：按GB/T 17592-2011检验						
以下空白						

